



FICHE TECHNIQUE

Granulés de bois NF Biocombustibles solides

Cahier des Charges

Qualité	PREMIUM « Qualité Haute performance »
Usage	Poêles et chaudières domestiques à bois
Origine	Bois naturel 100 % Résineux
Ecocertification	Certifiée PEFC/10-31-2120 Certifiée NF Biocombustibles solides F 21210-050 Certifiée DIN+
Taux d'humidité brut	< 10 %
Durabilité	Sup ou égal à 97.5 %
Pourcentage de fines	Inf ou égal à 1 %
Longueur (90 % en masse)	10 à 30 mm
Diamètre	6 +/- 1 mm
Teneur en cendre sur sec	Inf ou égal à 0.7 %
Additif naturel (amidon, mélasse, huile végétale sur sec)	Néant
Masse volumique	Sup à 650 kg/m ³
Densité	Sup à 1.15
Pouvoir calorifique inférieur sur sec	Sup à 5 kWh/kg / Sup à 18 MJ/kg
Pouvoir calorifique inférieur effectif	Sup à 4.7 kWh/kg / Sup à 16.9 MJ/kg